

TRAVERTINO

FICHA TÉCNICA

GRUPO : Revestimiento al agua para interiores, natural, de efecto matérico, que

USO : reproduce la textura del TRAVERTINO, resaltando su jaspeado natural

CARACTERÍSTICAS : típico de las decoraciones al agua para interiores.

Peso específico: 1.700 ± 30 gr/LT a 20°C

Viscosidad: 13.000 cps. en cuanto productos

Rendimiento: 1,0 - 1,5 m²/LT. una mano sobre superficie lisa

(puede variar en función de la rugosidad, porosidad y absorción del soporte y del método de aplicación)

Efecto estético: producto satinado en relieve efecto TRAVERTINO

SECADO: Superficie: 3-4 horas a 20°C

2ª capa: 24 horas a 20°C

En profundidad: 28 horas a 20°C

CARACTERÍSTICAS

Y FUERZA : Se cura completamente a los 28 días, dependiendo de la temperatura ambiente. Una vez completamente curado, se forma una película transpirante con buena resistencia al impacto y a la abrasión normal. Las superficies tratadas con TRAVERTINO no deben ser expuestas inmediatamente a los agentes atmosféricos para evitar manchas y desconchados de cal. Siempre es aconsejable proteger los trabajos realizados al aire libre del sol, la niebla o la lluvia intensa durante al menos 48-72 horas.

APLICACIÓN: Dilución: listo para usar

Sistema: llana de acero inoxidable, espátula,

Número de capas: 1

